

GRIS PORCELANICO

CEMENTO COLA
GRIS CALIDAD:
PORCELANICO



Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas **tipo CITE** Norma europea **UNE-EN 12004**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Conglomerante hidráulico: Cemento gris de alta resistencia. **Cargas minerales:** Áridos calizos y silíceos, con granulometrías controladas. **Aditivos:** Plastificantes, aditivos especiales y resinas.

ANÁLISIS FÍSICO

Vida de la pasta	120 minutos	Adherencia inicial después de envejecimiento por calor UNE-EN 1348:2008	≥ 0,5 N / mm ²
Tiempo abierto	30 minutos	Adherencia inicial después ciclos Hielo/Deshielo UNE-EN 1348:2008	≥ 0,5 N / mm ²
Densidad de la masa	1.40 g/cm ³	Rendimiento	4,5 Kg/m ²
Adherencia inicial UNE-EN 1348:2008	≥ 0,5 N / mm ²	Agua de amasado	28% aprox. (7 L. / saco 25kg)
Adherencia inicial después inmersión en agua UNE-EN 1348:2008	≥ 0,5 N / mm ²	Determinación del deslizamiento UNE-EN 12004-2:2017	≤ 0,5 mm
Tiempo abierto ampliado UNE-EN 12004-2:2017	≥ 0,5 N / mm ²		

Resultados obtenidos en condiciones de 22 °C de temperatura y un 50% de humedad relativa. Estos resultados pueden variar dependiendo de las condiciones climatológicas.

MODO DE EMPLEO

- Comprobar que el soporte sea consistente, esté seco y limpio.
- Mezclar el producto con agua limpia hasta obtener una masa homogénea sin grumos. Se recomienda para hacer la mezcla la utilización de un batidor mecánico a bajas revoluciones.
- Dejar reposar esta mezcla entre 5-10 minutos, pasado este tiempo volver a batir y proceder a su correcta aplicación.
- Extender el producto en el soporte mediante una llana dentada, no extender el producto en superficies mayores de 1 a 2 M² para evitar la formación de la película superficial, cuya facilidad o rapidez de formación dependerá de las condiciones ambientales y de la absorción del soporte.
- Aplicar doble encolado en colocaciones en el exterior.
- Puesta en servicio: 24 h, para proceder al rejuntado dejar pasar 24 h en paredes y 48 h en suelos.
- No añadir arena ni otro producto adicional que pueda modificar las características iniciales del producto.
- No aplicar este producto sobre plástico, madera o metal.
- Se recomienda no utilizar este producto por debajo de 5°C y por encima de 30°C.

IMPORTANTE

Las indicaciones de uso así como los resultados de los ensayos expresados en este documento, se han redactado según nuestros propios conocimientos y el resultado de rigurosos controles realizados en nuestro laboratorio. El consumidor final debe estar seguro que el producto elegido es el adecuado para la aplicación a realizar. La responsabilidad de nuestra empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que la utilización final de nuestro producto por el personal cualificado queda fuera de nuestro control.


INDICACIONES DE USO

Colocación de azulejos y gres Tipos I, IIA, IIB y III con absorción media-baja (inferior al 3 %) en suelos y paredes sobre base cementosa en interiores y solo suelos en exteriores. Apto para la colocación de gres porcelánico, gresite o mosaico vitreo en piscinas, terrazo, piedra natural o artificial, mármol, granito y sobre soportes de placas de cartón yeso (Tipo Pladur o similar). Tamaños de azulejos y gres soportados paredes 45x45 y suelos 60x60. Para formatos superiores utilizar el producto **PORCELÁNICO PLUS**. No utilizar sobre soportes de yeso o escayola.

ENVASE, CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE

El producto está disponible en sacos de 25 Kg. Los palets son de 56 sacos. Los sacos son de papel con una lámina de plástico en su interior para una vida útil del producto de 12 meses desde la fecha de producción en su envase original. Almacenar el producto en un lugar ventilado, protegido del ambiente y de la humedad del suelo.

USOS



SEGURIDAD



FABRICADO POR **CEMI-COLA, PORT S.L.**

C/ Isaac Newton, 83 / Pol. Ind. Sepes / 46500 Sagunto - Valencia ESPAÑA / Tel. y Fax (+34) 96 266 27 62 / cemicola@cemicola.com