

MORTERO SECO GRIS M-7,5

MORTERO SECO GRIS: **M-7,5**

Mortero para revoco de uso corriente (G) Norma europea UNE-EN 998-2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPONENTES

Cemento gris Tipo 42,5. Áridos con granulometrías 0/2 mm. Aditivos inorgánicos.

RESISTENCIAS

Resistencia a compresión a 28 días (escurriendo 175 mm) > 7,5 N/mm².

NOTA: El agua recomendada para un escurrimiento de 175 mm según UNE-EN 1015-3, es de 0,12 litros por kg de mortero.

VALORES DECLARADOS SEGÚN DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD MERCADO CE

Resistencia de la unión	> 0,15 N/mm ²	Absorción del agua	< 2kg (m2min1/2)
Contenido en cloruros	> 0,1%	Durabilidad: NPD*	* prestación no determinada y no se declara
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/25	Rendimiento aprox.	16+/-2 kg m ²
Densidad aparente	> 1,3 g/cm ³	Contenidos en finos UNE-EN 1015-1	> 25% tamiz 0,063
Reacción frente al fuego	Clase A1	Tiempo de utilización	> 90 minutos*
Conductividad térmica	0,67 W/mk		

Resultados obtenidos en condiciones de 22 °C de temperatura y un 50% de humedad relativa. Estos resultados pueden variar dependiendo de las condiciones climatológicas.

MODO DE EMPLEO

- Comprobar que el soporte sea consistente y que esté limpio. El soporte debe estar humedecido.
- Debe evitarse aplicar sobre pintura envejecida, yeso o superficies disgregables.
- Extender la masa con ayuda de las herramientas tradicionales.
- El mortero tipo M-7,5 envasado en sacos se prepara en hormigonera.
- Añadir 3 litros de agua por cada saco de mortero.
- Amasar hasta conseguir una pasta homogénea.
- Se recomienda no utilizar este producto por debajo de 5°C y por encima de 30°C.

INDICACIONES DE USO

Destinado a ser utilizado en construcciones interiores y exteriores sometidas a requisitos estructurales. Recomendado para la colocación de: **Ladrillos, obra vista, muros de carga, bloques de hormigón y enfoscados interiores.** Podemos suministrar el producto hidrofugado bajo pedido.

ENVASE, CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE

El producto está disponible en sacos de 25 Kg. Los palets son de 56 sacos. Los sacos son de papel con una lámina de plástico en su interior para una vida útil del producto de 6 meses desde la fecha de producción en su envase original. Almacenar el producto en un lugar ventilado, protegido del ambiente y de la humedad del suelo.

SEGURIDAD



Guantes



Gafas



Mascarilla

IMPORTANTE

Las indicaciones de uso así como los resultados de los ensayos expresados en este documento, se han redactado según nuestros propios conocimientos y el resultado de rigurosos controles realizados en nuestro laboratorio. El consumidor final debe estar seguro que el producto elegido es el adecuado para la aplicación a realizar. La responsabilidad de nuestra empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que la utilización final de nuestro producto por el personal cualificado queda fuera de nuestro control.

FABRICADO POR **CEMI-COLA, PORT S.L.**

C/ Isaac Newton, 83 / Pol. Ind. Sepes / 46500 Sagunto - Valencia ESPAÑA / Tel. y Fax (+34) 96 266 27 62 / cemicola@cemicola.com