

BLANC STANDARD

CIMENT COLLE
BLANC QUALITÉ : STANDARD

Adhésif à base de ciment pour carreaux de céramique **type C1** Norme européenne **UNE-EN 12004**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION QUALITATIVE

Liant hydraulique : Ciment blanc à haute résistance. **Charges minérales :** Sable calcaire et siliceux, avec granulométries contrôlées. **Additifs :** Plastifiants et additifs spéciaux.

ANALYSE PHYSIQUE

Vie de la pâte	120 minutes
Temps ouvert	20 minutes
Masse volumique	1.45 g/cm ³
Adhérence initiale UNE-EN 1348:2008	≥ 0,5 N / mm ²
Adhérence après immersion dans l'eau UNE-EN 1348:2008	≥ 0,5 N / mm ²
Performance	4,5 Kg/m ²
Eau de gâchage	21% approx. (5.25 L. / sac 25kg)

Résultats obtenus dans des conditions de température de 22°C et 50% d'humidité relative. Ces résultats peuvent varier en fonction des conditions météorologiques.

MODE D'EMPLOI

- Vérifier que le support est homogène, sec et propre.
- Mélanger le produit avec de l'eau propre jusqu'à obtenir une masse homogène sans grumeaux. Il est recommandé de faire le mélange à l'aide d'un fouet mécanique à bas régime.
- Laisser ce mélange reposer pendant 5-10 minutes, après ce temps, battez à nouveau et procédez à son application correcte.
- Étaler le produit sur le support au moyen d'une truelle crantée, ne pas étendre le produit sur des surfaces supérieures à 1 à 2 M² pour éviter la formation du film de surface, dont la facilité ou la vitesse de formation dépendra des conditions environnementales et de l'absorption du support.
- Mise en service : 24 heures, pour procéder au jointoiment laisser passer 24 heures sur les murs et 48 heures sur les sols.
- N'ajoutez pas de sable ou autre produit supplémentaire susceptible de modifier les caractéristiques initiales du produit.
- Ne pas appliquer ce produit sur du plastique, du bois ou du métal.
- Il est recommandé de ne pas utiliser ce produit en dessous de 5°C et au-dessus de 30°C.

IMPORTANT

Les indications d'utilisation ainsi que les résultats des tests exprimés dans ce document ont été rédigés selon nos propres connaissances et le résultat de contrôles rigoureux effectués dans notre laboratoire. Le consommateur final doit s'assurer que le produit choisi est adapté à l'application à laquelle il est destiné. La responsabilité de notre entreprise sera limitée à la valeur de la marchandise utilisée, car l'utilisation finale de notre produit par du personnel qualifié est hors de notre contrôle.

FABRIQUÉ PAR **CEMI-COLA, PORT S.L.**

C/ Isaac Newton, 83 / Pol. Ind. Sepes / 46500 Sagunto - Valencia ESPAGNE / Tél. et Fax (+34) 96 266 27 62 / cemicola@cemicola.com



INDICATIONS D'UTILISATION

Pose de carreaux et grès des types IIA, IIB et III avec une absorption moyenne-élevée (supérieure à 3%) sur les sols et les murs sur une base de ciment, uniquement valable à l'intérieur. Tailles de carreaux et grès supportés murs 35x35 et sols 45x45. Sur les supports en plâtre, utilisez le produit **SP. PLÂTRE**.

EMBALLAGE, CONSERVATION ET STOCKAGE

Le produit est disponible en sacs de 20 et 25 kg. Les palettes comportent 56 sacs ou 72 sacs. Les sacs sont en papier avec une feuille de plastique à l'intérieur pour une durée de conservation du produit de 12 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine. Conserver le produit dans un endroit aéré, protégé de l'environnement et de l'humidité du sol.

UTILISATIONS



SÉCURITÉ



Gants

Lunettes

Masque