

JOINT CARRELAGE

Mortier de jointoiement à base de ciment **type CG2 AW** Norme européenne **UNE-EN 13888**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION QUALITATIVE

Liant hydraulique : Ciment blanc à haute résistance. **Charges minérales** : Silice à granulométries contrôlées. **Additifs** : Plastifiants, hydrofuges, additifs spéciaux et résines.

ANALYSE PHYSIQUE

Vie de la pâte	120 minutes	Résistance à l'abrasion	< 2000 mm ³ EN 12808-2
Aspect	Blanc et couleurs	Finesse	< 0,15 mm
Masse volumique de la poudre	1,5 ± 0,2 g/cm ³	Contraction	≤ 1,5 mm
Résistance à la flexion après 28 jours	≥ 3,5 N / mm ² EN 12808-3	Eau de gâchage	34% approx. (1,7 L. / sac 5kg)
Résistance à la compression après 28 jours	≥ 15 N / mm ² EN 12808-3		


Résultats obtenus dans des conditions de température de 22°C et 50% d'humidité relative. Ces résultats peuvent varier en fonction des conditions météorologiques.

MODE D'EMPLOI

- Ajouter de l'eau et agiter énergiquement avec un mixeur mécanique propre jusqu'à obtention d'une masse homogène de consistance crémeuse, laisser reposer 5 à 10 minutes et procéder à son application avec une spatule en plastique ou en caoutchouc ou tout autre moyen traditionnel.
- Laisser sécher pendant 40 minutes (selon les conditions de température) et le nettoyer à l'aide d'une éponge légèrement humide.
- **N'attendez en aucun cas plus d'une heure pour procéder au nettoyage.**
- Ce n'est qu'une fois qu'il a durci que nous pouvons procéder au nettoyage avec un chiffon sec et propre.
- Prévoyez un minimum de 24 heures à partir de la pose de la dalle et 48 heures pour le revêtement.
- Appliquer ce produit sur tout joint propre sans poussière ni incrustations pour une meilleure adhérence.
- Pour les carreaux rugueux ou à porosité externe élevée, protégez-les avec un apprêt pour éviter les taches sur les carreaux.
- La température d'application doit être comprise entre 5°C et 30°C.



UTILISATIONS



SÉCURITÉ



Gants



Lunettes



Masque

INDICATIONS D'UTILISATION

Matériau pour le remplissage des carreaux de type I, IIA, IIB et III sur les murs et les sols, en intérieur et en extérieur. Résistant à l'eau et à l'abrasion. Ce produit est indiqué pour procéder au remplissage des joints jusqu'à 10 mm sans les fissurer. Nous avons un produit premium plus flexible avec des propriétés anti-moisissures spécial pour piscines.

EMBALLAGE, CONSERVATION ET STOCKAGE

Le produit est disponible en sacs de 5 kg. En caisses de 6 unités. La durée de conservation du produit est de 12 mois à compter de la date de fabrication dans son emballage d'origine. Conserver dans un endroit aéré, protégé de l'environnement et de l'humidité du sol.

COULEURS DISPONIBLES

Blanc, blanc polar, ivoire, vanille, crème, beige, pistache, ocre, saumon, orange, terracotte, brune clair, brune sombre, marron 6c, rouge, violet, bleu clair, vert clair, gris perle, gris ciment, gris foncé, anthracite et noir.



Les tons des couleurs présentées ici sont indicatives, car les couleurs peuvent varier lors de l'application du produit.

IMPORTANT

Les indications d'utilisation ainsi que les résultats des tests exprimés dans ce document ont été rédigés selon nos propres connaissances et le résultat de contrôles rigoureux effectués dans notre laboratoire. Le consommateur final doit s'assurer que le produit choisi est adapté à l'application à laquelle il est destiné. La responsabilité de notre entreprise sera limitée à la valeur de la marchandise utilisée, car l'utilisation finale de notre produit par du personnel qualifié est hors de notre contrôle.

FABRIQUÉ PAR **CEMI-COLA, PORT S.L.**

C/ Isaac Newton, 83 / Pol. Ind. Sepes / 46500 Sagunto - Valencia ESPAGNE / Tél. et Fax (+34) 96 266 27 62 / cemicola@cemicola.com

