

MORTIER SEC GRIS M-7,5

MORTIER
SEC GRIS: **M-7,5**

Mortier pour enduit d'usage courant (G) Norme européenne UNE-EN 998-2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSANTS

Ciment gris type 42,5. Agrégats avec granulométries 0 / 2mm. Additifs inorganiques.

RÉSISTANCES

Résistance à la compression à 28 jours (égouttage 175 mm) > 7,5 N / mm².

REMARQUE : l'eau recommandée pour un ruissellement de 175 mm. Selon UNE-EN 1015-3, est de 0,12 litre par kg de mortier.

VALEURS DÉCLARÉES SELON LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Force de liaison	> 0,15 N/mm ²	Absorption d'eau	< 2kg (m2min1/2)
Contenu en chlorure	> 0,1%	Durabilité : NPD *	* prestation non déterminée et non déclarée
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 15/25	Rendement approx.	16+/-2 kg m ²
Densité apparente	> 1,3 g/cm ³	Contenu en fin UNE-EN 1015-1	> 25% tamis 0,063
Réaction au feu	Classe A1	Temps d'utilisation	> 90 minutes*
Conductivité thermique	0,67 W/mk		

Résultats obtenus dans des conditions de température de 22°C et 50% d'humidité relative.
Ces résultats peuvent varier en fonction des conditions météorologiques

MODE D'EMPLOI

- Vérifiez que le support est cohérent et qu'il est propre. Le support doit être humidifié.
- Vous devez éviter d'appliquer sur de la peinture vieillie, du plâtre ou des surfaces désintégrables.
- Etalez la pâte à l'aide d'outils traditionnels.
- Le mortier type M-7,5 emballé dans des sacs se prépare dans une bétonnière
- Ajoutez 3 litres d'eau pour chaque sac de mortier.
- Pétrir jusqu'à obtenir une pâte homogène.
- Il est recommandé de ne pas utiliser ce produit en dessous de 5°C et au-dessus de 30°C.

INDICATIONS D'UTILISATION

Destiné à être utilisé dans les constructions intérieures et extérieures soumises à des exigences structurales. Recommandé pour le placement de : **briques, travaux exposés, murs porteurs, blocs de béton et enduits intérieurs**. Nous pouvons fournir le produit hydrophobe sur demande.

EMBALLAGE, CONSERVATION ET STOCKAGE

Le produit est disponible en sacs de 25 kg. Les palettes sont de 56 sacs. Les sacs sont en papier avec une feuille de plastique à l'intérieur pour une durée de conservation du produit de 6 mois à compter de la date de production dans son emballage d'origine. Conserver le produit dans un endroit aéré, protégé de l'environnement et de l'humidité du sol.

SÉCURITÉ



Gants



Lunettes



Masque

IMPORTANT

Les indications d'utilisation ainsi que les résultats des tests exprimés dans ce document ont été rédigés selon nos propres connaissances et le résultat de contrôles rigoureux effectués dans notre laboratoire. Le consommateur final doit s'assurer que le produit choisi est adapté à l'application à laquelle il est destiné. La responsabilité de notre entreprise sera limitée à la valeur de la marchandise utilisée, car l'utilisation finale de notre produit par du personnel qualifié est hors de notre contrôle.

FABRIQUÉ PAR **CEMI-COLA, PORT S.L.**

C/ Isaac Newton, 83 / Pol. Ind. Sepes / 46500 Sagunto - Valencia ESPAGNE / Tél. et Fax (+34) 96 266 27 62 / cemicola@cemicola.com

